

ケミテックブーツ



透過データ (試験方法: JIS T8117)

化学品名	破過時間
アセトニトリル	70 分
アセトン	15 分
酢酸エチル	15 分
ジエチルアミン	10 分
ジクロロメタン	15 分
N, N-ジメチルホルムアミド	480 分以上
水酸化ナトリウム水溶液 50%(w/w)	240 分
テトラクロロエチレン	60 分
テトラヒドロフラン	70 分
トルエン	60 分
ニトロベンゼン	480 分以上
二硫化炭素	15 分
ノルマルヘキサン	60 分
メタノール	50 分
硫酸 93.1%溶液	480 分以上

適合規格	化学防護長靴 (JIS T8117)
構造	つま先・中底貫通防止スチール入
素材	天然ゴム・鉄鋼(つま先)・ステンレス(踏み抜き防止板)
サイズ	25・26・27・28 cm

お問い合わせは



アゼアス株式会社

<http://www.azearth.co.jp>

本社 〒111-8623
 札幌事務所 〒003-0827
 仙台営業所 〒981-0924
 名古屋事務所 〒460-0003
 大阪事業所 〒542-0081
 福山事業所 〒720-0825
 九州事務所 〒830-0003

東京都台東区蔵前 4-13-7
 札幌市白石区菊水元町 7 条 2-9-16
 仙台市青葉区双葉ヶ丘 1-22-5 ガーデンシティ 3 階
 名古屋市中区錦 3-1-30 錦マルエムビル 7 階
 大阪市中央区南船場 4-7-6 心齋橋中央ビル 2 階
 広島県福山市沖野上町 3-3-17
 福岡県久留米市東櫛原町 1502-3 坂田ビル 1 階

TEL: 03-3861-3537 FAX: 03-3861-2485
 TEL: 011-879-1621 FAX: 011-874-7805
 TEL: 022-727-5285 FAX: 022-274-5122
 TEL: 052-201-3161 FAX: 052-201-3165
 TEL: 06-6244-1222 FAX: 06-6244-1737
 TEL: 084-922-2505 FAX: 084-922-2365
 TEL: 0942-30-3010 FAX: 0942-30-3012